

## **Защита оборудования материалами «Ремохлор» совместно с материалами «Унитек» (окислительные среды, фторсодержащие среды)**

1. Состав грунтовочной композиции (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-МБ»	- 100
Отвердитель грунтовки (550Г)	- 19
Наполнитель	- 50
  
2. Состав композиции основного слоя(в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-МБ»	- 100
Отвердитель (550)	- 21 (19-23)
Наполнитель	- 55
  
3. Состав защитной композиции:

Связующее «Ремохлор-МБ»	- 100
Отвердитель (550)	- 21 (19-23)
Наполнитель	- 60
  
4. Состав промежуточного слоя

Связующее «Унитек» (лак)	- 1000
Связующее «Ремохлор-МБ»	- 50
Отвердитель (550)	- 10 (9-11)
Наполнитель	- 30
  
5. Состав покрытия «Унитек»

Связующее «Унитек» (лак)	- 100
Наполнитель	- 10

### **Технологическая карта защиты материалами «Ремохлор» совместно с «Унитек»**

1. Нанесение грунтовки и ее сушка 30-45 минут;
2. Нанесение переходного слоя
3. Сушка покрытия - 1 сутки
4. Нанесения покрытия «Унитек». Количество слоев определяется толщиной покрытия.
5. Сушка каждого слоя - не менее 12 часов
6. Ремонт выявленных дефектов.
7. Окончательная сушка 5-7 дней.