



# ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ МАТЕРИАЛАМИ "РЕМОХЛОР" СОВМЕСТНО С "УНИТЕК"

---

1. Состав грунтовочной композиции (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-У» («Ремохлор-МБ») - 100

Отвердитель грунтовки 550 (550Г) - 19 (21)

Наполнитель - 50

2. Состав композиции основного слоя (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-У» («Ремохлор-МБ») - 100

Отвердитель (550) - 21 (19-23)

Наполнитель - 55

3. Состав защитной композиции (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-У» («Ремохлор-МБ») - 100

Отвердитель (550) - 21 (19-23)

Наполнитель - 60

4. Состав промежуточного слоя между покрытием «Ремохлор» и «Унитек» (в массовых частях):

Материал «Унитек» - 1000

Связующее «Ремохлор-У» («Ремохлор-МБ») - 50

Отвердитель - 7-9(8-10)

Наполнитель (маршаллит) - 50

5. Состав покрытия «Унитек» (в массовых частях):

Лак «Унитек» - 100

Наполнитель - 20

Нанесение покрытия «Ремохлор» производится согласно технологической инструкции.

## **ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАЩИТЫ:**

### **Для покрытия толщиной 4мм:**

1. Нанесение грунтовки и ее сушка 30-45 минут;
2. Нанесение слоя стеклоткани;
3. Нанесение основного (конструкционного) слоя и его сушка 30-45 минут;
4. Нанесение слоя стеклоткани;
5. Нанесение защитного слоя и его сушка 30-45 минут
6. Нанесение второго слоя защитного слоя.
7. Сушка покрытия - 1 сутки
8. Ремонт выявленных дефектов.
9. Нанесение промежуточного слоя между покрытия «Ремохлор» и «Унитек» (состав см.выше)
10. Нанесение 2-4 слоев покрытия «Унитек» до достижения необходимой толщины покрытия «Унитек» сушка каждого слоя 3-4 часа.
11. Сушка покрытия - 2 суток
12. Ремонт выявленных дефектов.
13. Окончательная сушка 10 дней.

### **Для покрытия толщиной для 5мм:**

1. Нанесение грунтовки и ее сушка 30-45 минут;
2. Нанесение слоя стеклоткани ткани;
3. Нанесение основного (конструкционного) слоя и его сушка 30-45 минут;
4. Нанесение слоя стеклоткани;
5. Нанесение второго слоя основного (конструкционного) слоя и его сушка 30-45 минут;
6. Нанесение слоя стеклоткани;
7. Нанесение защитного слоя и его сушка 30-45 минут
8. Нанесение второго слоя защитного слоя.
9. Сушка покрытия - 1 сутки
10. Ремонт выявленных дефектов.
11. Нанесение промежуточного слоя между покрытия «Ремохлор» и «Унитек» (состав см.выше)
12. Нанесение 3-5 слоев покрытия «Унитек» до достижения необходимой толщины покрытия «Унитек» сушка каждого слоя 3-4 часа.
13. Сушка покрытия - 2 суток
14. Ремонт выявленных дефектов.
15. Окончательная сушка 10 дней.