



ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЕРНИСТЫХ ГАЗОВ И КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СЕРНОЙ (АЗОТНОЙ) КИСЛОТЫ МАТЕРИАЛАМИ «РЕМОХЛОР»

Для защиты оборудования (газоходов) от воздействия сернистых газов (SO_2 и SO_3 , а также H_2S и смеси этих газов) рекомендуется следующая система защиты:

- грунтовка композиция «Ремохлор-У» - 1-3 мм
- слой стеклоткани или хлориновой ткани
- переходный слой из смеси композиции «Ремохлор-У» и материала «Унитек», взятых в соотношении 1:10 (1:20)
- слой стеклоткани или ткани хлорин
- пропиточный защитный слой 2-4 мм покрытия «Унитек».

Покрытие работоспособно от минус 40°C до 70°C при любом соотношении SO_2 и SO_3

В серной кислоте до 98% и азотной кислоте до 50% концентрации покрытие устойчиво до 40°C .

В качестве защищаемой поверхности могут быть использованы стали, бетон, стеклопластики.

Срок службы покрытия не менее 5-8 лет.

ООО «Ремохлор» ИНН 7724432061
info@remochlor.ru remochlor@mail.ru
+79037438738
www.remochlor.ru